



Technický list 06.11 Lepidlo na zrcadla

Výrobek Jednosložkové lepidlo na bázi SBR kaučuku, vytvrzující odpařením neagresivního rozpouštědla, vytvářející trvale pevný a pružný spoj. Lepidlo nezpůsobuje „oslepnutí“ reflexní odrazivé vrstvy zrcadla.

Vlastnosti

- ▣ Po vytvrzení pružné;
- ▣ Rychlá přilnavost, snadná aplikace;
- ▣ Pro interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vodě;
- ▣ Vysoká přilnavost na různé materiály, v kombinaci savý – nesavý a nesavý-nesavý;
- ▣ Po vytvrzení přetíratelné

Použití

- Lepení zrcadel, dekorativních a akustických obkladů;
- Lepení zrcadel na beton, omítkové zdivo, keramické obklady, dřevotřísku apod.

Balení Kartuše 310 ml
Barva Běžová

Technické údaje

Základ	-	SBR	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,04	
Viskozita	mPas	$370 \cdot 10^3$	
Sušina	%	70 ± 3	(3h / 120°C)
Tepelná odolnost	°C	-15 / +60	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Otevřený čas	min	≈ 10 - 15	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Úplné vytvrzení	hod	24 - 72	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Přidržnost	MPa	≥ 1,2	glazurovaný povrch / beton
		≥ 1,5	sklo / glazurovaný povrch
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Spotřeba	g/m ²	300 - 600	

Omezení Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, živичné podklady a teflon. Vzhledem k povaze podkladu a rozměrům zrcadla (jeho hmotnosti) a rozdílné tepelné roztažnosti materiálů, zvážit jeho použití. Např. u lepení velkoplošných zrcadel na dřevotřísku může hrozit vyboulení/prohnutí dřevotřískové desky nesoucí zrcadlo.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny Savé podklady penetrujte Penetračním nátěrem S-T70. Lepidlo nanášejte v tenkých pruzích (ne v bodech) na jednu stranu lepeného spoje. Lepidlo je možné nanášet i zubovou stěrkou. Pro okamžitou fixaci kombinujte s Oboustranně lepicí páskou Den Braven. Do 10-15min. lepený materiál přiložte na podklad a mírně přitlačte na určené místo. Zrcadlo nechte zatížené (podepřené proti pohybu) po celou dobu tuhnutí lepidla (v závislosti na savosti podkladu a množství lepidla).

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 06.11 Lepidlo na zrcadla

Čištění Materiál: Perchlorethylen
Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 06.11»

Aktualizace Aktualizováno dne: 04.02.2011

Vyhotoveno dne: 02.01.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100